

Műszaki adatlap

BauderBIT BU-VP



Felhasználási terület	Oldószeres bitumenes alapozó - Gyorsan száradó. Hidegalapozó, hengerrel és szórással felhordható / fagyálló (DIN 18533 – 2 szerinti). Beltéri használatra nem alkalmas.	
Termékszám	7504 0015	
Szállítási egység	30 literes kanna	

Tulajdonság	Egység	Követelmény
Eltarthatóság	-	12 hónapig, + 5 és + 35°C között, zárt csomagolásban
Legalacsonyabb felhasználási hőmérséklet (levegő és aljzat)	°C	+5
Alapanyag	-	oldószermentes bitumen
Konzisztencia	°C	folyékony
Maximális VOC tartalom	g/l	480
Száradási idő	-	kb. 60 – 120 perc 20° C levegő hőmérséklet és 55% relatív páratartalom mellett, aljzattól függően
Anyagigény	-	ca. 300 g/m ²
Giscode	-	BBP 30
UFI-Code	-	507Y-47X1-WY64-CY0P // U37Y-N7MF-6Y6N-09KR

Útmutatás

Bitumenes alapozó / kellősítő a bitumenes lemezek tapadásának javítására.

A BauderBIT BU-VP kellősítőt hengerrel, szórással vagy ecsettel kell az aljzatra teljes felületen felhordani. Az aljzat legyen teljesen száraz, fagymentes (az aljzat felületének hőmérséklete minimum + 5°C legyen), ezenkívül szilárd, teherbíró és tiszta (pl. portól mentes). A felületi egyenetlenségeket meg kell szüntetni.

A megnövekedett anyagszükséglet, vagy a hűvösebb hőmérséklet hosszabb száradási időt eredményezhet. A további munkálatok megkezdése előtt meg kell várni, míg a termék teljesen megszárad.

Erősen nedvszívó felületek esetén, melyek az anyagot teljesen felszívják, kis mennyiségben, kefével felhordva beltérben is alkalmazható, vagy oldószermentes kellősítőre cserélendő.

Beltérben, vagy terepszint alatt oldószermentes tartalma miatt nem használható.

További jegyzetek

Aktuális kiadványok, mint például termékismertető, alkalmazástechnikai útmutató megtalálhatók az interneten: www.bauder.hu