

COVERING SYSTEM

8140

AQUASTOP FLEX



MAGAS MINŐSÉG A CEMENT EREJÉVEL ÉS DISZPERZIÓ RUGALMASSÁGÁVAL.

Szálerősített, fagyálló, egykomponensű rugalmas kenhető szigetelés

Extrém hőingadozás esetén is megőrzi nagyfokú rugalmasságát

Gyorsan köt: járható 4 óra múlva

Szálerősített ezért nem igényel kiegészítő háló erősítést a megfelelő repedésmentesség eléréséhez

Klóros víznek ellenáll, így ideális a medencék vízszigeteléséhez is



Kívül: padló + fal
Belül: padló + fal
medence
kézi

Alkalmazási terület

Üzemi és használati vízzel terhelt felületek burkolás előtti vízszigetelésére. (zuhanyzók, medencék, konyhá stb.) Ideális nagy hőingadozásnak kitett helyeken (pl. teraszok) és padló-falfűtés esetén.

EN 14891

CM O2P

Falfűtés



Aljzat + Fal

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.

5 °C

Hőmérséklet max.

25 °C

Időjárás felhasználás során

Kötésidő alatt kerülni kell a közvetlen napsütést, hőt, fagyot, intenzív nedvességet (eső) és huzatot. A felület közvetlen melegítése nem megengedett.



FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Az aljzatnak meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak, szilárdnak, laza részecskéktől mentesnek, por-, festék-, formabontó szer-maradványoktól és kivirágzástól mentesnek kell lennie. Kellően érdesnek, száraznak, egyenletesen nedvszívónak és érettnek kell lennie. A felület nem lehet fagyott vagy vízlepergető. Az aljzatnak stabil térfogatúnak kell lennie.

Alapfelület előkészítés

Az erősen nedvszívó alapfelületeket elő kell nedvesíteni úgy, hogy a szigetelés felhordásakor a felületen ne legyen vízfilm.

Keverék előkészítés

A száraz keveréket öntsük az előírt mennyiségű vízbe és keverjük össze lassú fordulatszámon működtetett keverőgéppel, 5 percig állni hagyjuk és még egyszer átkeverjük. A keverék összekeveréséhez használjunk ivóvizet vagy az EN 1008 szabványnak megfelelő vizet. A keverést mindaddig végezzük, míg az anyag homogén, csomómentes nem lesz. Acélsimító alkalmazása esetén 0,2 l/kg, hengeres felhordáskor 0,16 l/kg keverővíz mennyiséget használjunk.

Vízszükséglet



Kiszerezés	Liter (Min)	Liter (Max)
20 kg	3,2 l	4 L

Keverés



Keverési idő

5 min

Érlelési idő min.

5 min

Feldolgozási utasítások

Az alapfelületre ecsettel, hengerrel vagy acél simítóval hordjuk fel az anyagot egyenletes rétegvastagságban. A sarkokba és a csőáttöréseknél használjunk sarokerősítő szalagot. A vízszigetelő anyagot minimum 2 rétegben kell felhordani. A második és harmadik réteg felhordása csak az előző réteg kiszáradását követően történhet. (min. várakozási idő 4 óra 20 °C -on és 50 % páratartalomnál).

Ajánlott rétegvastagság



Maximális rétegvastagság	3 mm
Ajánlott rétegvastagság	2 mm
Minimum rétegvastagság	1 mm

Anyagszükséglet



Anyagigény min.

1.4

Anyagigény max.

1.6

Anyagigény mértékegység

kg/m²/mm

Bedolgozási idő



20 min

Járhatóság



4 h

Kezelés az alkalmazás után

A megszáradt szigetelő rétegre a burkolatot minimum C2TE minőségű flexibilis ragasztóval kell felragasztani.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

8100	AQUASTOP TAPE	Rugalmas hajlaterősítő szalag 120 mm
8103	AQUASTOP CORNER IN	Rugalmas hajlaterősítő szalag belső sarokelem
8104	AQUASTOP CORN OUT	Rugalmas hajlaterősítő szalag külső sarokelem
8105	AQUASTOP CUFF SMALL	Vízszigetelő madzsetta-kicsi
8245	S1 FLEX	Rugalmas burkolatragasztó extra nagy méretű lapokhoz
8248	RAPIDFLEX S1 CRYSTAL	Önszáradó gyorskötő ragasztó

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Tűzvédelmi osztály	E
Maximális szemcseméret	0,6mm
Vízállóság	CM_O2P
Vízzáróság nyomás alatt	Nem
Repedés áthidaló képesség alacsony hőmérséklet (-5°C)	0.75
Repedés áthidaló képesség nagyon alacsony hőmérséklet (-20°C)	0.75
Crack_bridging_ability_standard_condition_EN14891	0.75
Durability_tensile_adhesion_strength_water_contact_EN14891	0.5
Durability_tensile_adhesion_strength_heat_ageing_EN14891	0.5
Durability_tensile_adhesion_strength_lime_water_EN14891	0.5
Durability_tensile_adhesion_strength_freeze_thaw_EN14891	0.5
Száraz sűrűség Kg/m³	1 500
Alkalmazható ivóvízes környezetben	Nem

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO/HR/SL/CZ/SK	HU/RO/HR/SL/CZ/SK
Net súly	20 kg	4 kg
Csomagolás típusa	zsák	zsák
Csomagoló anyag	papír	PP
Mennyiség raklapon	48	96
Szavatossági idő (Variant level)	12 M	12 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	papír	
zsák	PP	
Szolgáltatás	igény szerint	
A csomagolás ártalmatlanítása	A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa (lásd a biztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolást lehet újrahasznosítani. Nem szabad együttesen ártalmatlanítani kommunális hulladékkal.	
Minőség	A termékek minőségét a gyártó laboratóriumi folyamatosan ellenőrzik.	
Jogi kiegészítés	Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt. Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.	