

COVERING SYSTEM

8110

AQUASTOP IN

Előző terméknev: Aquastop Plus



FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ MEGOLDÁS VÍZSZIGETELÉSRE

Beltéri kenhető folyékony fólia vízszigetelés burkolatok alá.

Visszazárható vödörben kapható: a maradék anyag eltárolható
Felhasználásra kész: nem kell keverni, azonnal felhordható, nincs por
Diszperziós folyékony fólia: szinte bármilyen alapfelületre rátapad, (pl. OSB, gipsz stb.) és extrém rugalmas és párazáró



Belül: padló + fal
Vizes helység
kézi

Alkalmazási terület

Vizes helyiségekben előforduló szigetelési feladatokra használjuk burkolás előtt pl. épített zuhanyzó, fürdőszoba. Alapfelület lehet cement, gipsz, mész kötőanyagú, vagy nem nedvszívó (pl. OSB) felület. Fűtött felületre is alkalmazható. Nem alkalmazható tartós vízterhelésnek kitett felületeken uszodában, ivóvíztárolóban, kutakban.

Falfűtés



Aljzat + Fal

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
30 °C

Időjárás felhasználás során

Kötésidő alatt kerülni kell a közvetlen napsütést, hőt, fagyot, intenzív nedvességet (eső) és huzatot. A felület közvetlen melegítése nem megengedett.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Az aljzatnak meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak, szilárdnak, laza részecskéktől mentesnek, por-, festék-, formabontó szer-maradványoktól és kivirágzástól mentesnek kell lennie. Kellően érdesnek, száraznak, egyenletesen nedvszívónak és érettnek kell lennie. A felület nem lehet fagyott vagy vízlepergető. Az aljzatnak stabil térfogatúnak kell lennie.

Alapfelület előkészítés

Keverék előkészítés

Keverés



Az erősen nedvszívó alapfelületeket elő kell kezelni 1:4 arányban vízzel hígított Aquastop In-al.

Használat előtt alaposan keverje össze az anyagot lassú fordulátú kézi keverővel.

Keverési idő
3 min

Keverési fordulatszám Rpm
800

Feldolgozási utasítások

A száraz alapfelületre ecsettel, hengerrel vagy acél simítóval hordjuk fel az anyagot egyenletes rétegvastagságban hígítás nélkül. A sarkokba és a csőáttöréseknél használjunk sarokerősítő szalagot. A vízszigetelő anyagot minimum 2 rétegben kell felhordani. A második és harmadik réteg felhordása csak az előző réteg kiszáradását követően történhet. (min. várakozási idő 3 óra 20 °C -on és 50 % páratartalomnál).
Anyagszükséglet: 0.35 - 0.7 kg/m²/rtg.
Rétegvastagság: min. 1 mm.
Bedolgozási idő: 20 perc.
Járható: 3 óra múlva.
Burkolható: 12 óra
Feldolgozási körülmények: anyag, levegő és alapfelület hőmérséklete +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.

Ajánlott rétegvastagság



Maximális rétegvastagság	1,20 mm
Ajánlott rétegvastagság	1 mm
Minimum rétegvastagság	0,75 mm

Anyagszükséglet



Anyagigény min.	Anyagigény max.	Anyagigény mértékegység
1.2	1.6	kg/m ²

Bedolgozási idő



20 min

Járhatóság



24 h

Kezelés az alkalmazás után

Felhordás után kerülni kell a nap, a hő, a túl magas páratartalom és a huzat közvetlen negatív hatásait. Védje a fagytól és az esőtől. A felület közvetlen melegítése tilos.

Szerszámok és tisztítási előírások

Az eszközöket és szerszámokat tiszta vízzel alaposan le kell mosni szilárdulás megkezdődése előtt.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

8100	AQUASTOP TAPE	Rugalmas hajlaterősítő szalag 120 mm
8103	AQUASTOP CORNER IN	Rugalmas hajlaterősítő szalag belső sarokelem
8104	AQUASTOP CORN OUT	Rugalmas hajlaterősítő szalag külső sarokelem
8105	AQUASTOP CUFF SMALL	Vízszigetelő madzsetta-kicsi
8225	FLEX	Magas minőségű burkolatragasztó beltéri és kültéri munkákhoz
8248	RAPIDFLEX S1 CRYSTAL	Önszáradó gyorskötő ragasztó

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	műanyag-diszperzió
Terhelhető	24 h
Initial_Tensile_adhesion_strength_EN14891	0.5
?	0 mm
Vízállóság	DM_P
Vízzáróság nyomás alatt	Igen
Crack_bridging_ability_standard_condition_EN14891	0.75
Durability_tensile_adhesion_strength_water_contact_EN14891	0.5
Durability_tensile_adhesion_strength_heat_ageing_EN14891	0.5
Durability_tensile_adhesion_strength_lime_water_EN14891	0.5
Alkalmazható ivóvízes környezetben	Nem

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL	HU/RO/HR/SL
Net súly	1,50 kg	20 kg	5 kg
Csomagolás típusa	vödör	vödör	vödör
Csomagoló anyag	PP	PP	PP
Mennyiség raklapon	162	24	60
Raklap súly	243 kg	480 kg	300 kg
Szavatossági idő (Variant level)	24 M	24 M	24 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
vödör	PP	eredeti csomagolásban

Szolgáltatás

igény szerint

A csomagolás ártalmatlanítása

A teljesen megtisztított csomagolás (vödör) újrahasznosítható.

Minőség

A termékek minőségét a gyártó laboratóriumi folyamatosan ellenőrzik.

Jogi kiegészítés

Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez.

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges.

Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt.

Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.