

FACADE SYSTEM

2012

PREMIUM



KIFOGÁSTALAN, SIMA FELÜLET EGY LÉPÉSBEN

Egyrétegű kézi alapvakolat

Már egy rétegben sima felületet ad.
Nagy felületek vakolására és kisebb javításokra is alkalmas.
Jó páraáteresztő a mészhidrát kötőanyag miatt.
Kézi felhordásra optimalizált.



Kívül: csak fal
Belül: csak fal
kézi

Alkalmazási terület

Új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok külső és belső falazatainak páraáteresztő vakolata. Száraz, só-, víz-, és talajvízterheléstől megvédett téglá, beton, pórusbeton, mészhomok téglá, terméskő, illetve megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű fagyapot falazatokon alkalmazható.

EN 998-1

GP CSII ,

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
25 °C

Időjárás felhasználás során

A munka során a levegő és az alapfelület hőmérséklete +5°C és +25°C legyen. Kötésidő alatt kerülni kell a közvetlen napsütést, hőt, fagyot, intenzív nedvességet (eső) és huzatot. Az alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolhatja a kikeményedést, az anyag kötéseideje meghosszabbodik. A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti!

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Az alapfelületnek meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak, szilárdnak, stabilnak, laza részekről, portól, szennyeződéstől, olajtól, forma leválasztó szerek maradványaitól és kivirágzástól mentesnek kell lennie.
Az alapfelület hőmérséklete legyen +5°C és +25°C között.

Alapfelület előkészítés

A munkálatok előtt takarjuk le védendő felületeket!
A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó falrészeket. Alapvakolattal ki kell kenni a nagyobb repedéseket, vezetékek hornyait.
A felhordást megelőzően min. 1 nappal a falfelületek egyenletes szívóképességét, stabilitását és a megfelelő tapadóerőt az alábbiak szerint biztosítjuk:
Tégla, beton, terméskő, vegyesfalazat esetében Kontakt VS cementes gúzolóval, speciális esetben Eurosan VS fokozott tapadást biztosító gúzolóval.
Fagyapot lapoknál rabichálóval megerősített Kontakt VS cementes gúzolóval (8 mm vastagságban) 14 napos várakozási idővel, vagy Renti javítóhabarcsba ágyazott, alkáliálló, min. 145 grammos üvegszövethálóval 4 napos várakozási idővel.
Sima betonfelületeknél kültérben Eurosan VS gúzolóval, beltérben Eurosan VS gúzolóval vagy Kontakt B PLUS alapozóval.
Pórusbeton felületeknél Kontakt Poren pórusbeton alapozóval.

Keverék előkészítés

A Premium kézi alapvakolatot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), esetenként keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel.

Anyagszükséglet: kb. 14 kg/m² 1 cm-es rétegvastagság esetén. A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

Vízszükséglet



Kiszerelés	Liter (ajánlott)
25 kg	6,0
40 kg	9,0

Feldolgozási utasítások

A vízzel összekevert anyagot kőműveskanállal vagy vakológéppel hordjuk fel a falra, H-kartecsnivel elegyengetjük, trapézkartecsnivel vágjuk. A javasolt rétegvastagság beltérben 10–20 mm, kültérben 20 mm.
Ha a falazat kiegyenlítéséhez nagyobb rétegvastagság szükséges, akkor azt csak több rétegben lehet felvinni és az első réteg felületét vakolatfésűvel vagy vágással érdesíteni kell a megfelelő tapadás biztosítása érdekében. Ahol a falszerkezet nem egységes, ott az alapvakolat felső harmadába ágyazott vakolaterősítő üvegháló alkalmazását javasoljuk. Az alapvakolat anyagában simítható. Egy rétegben legfeljebb 3 cm vastagon hordható fel.
Feldolgozás eszközei: H- és trapéz kartecsni, kőműves kanál, sarokkanál.

Ajánlott rétegvastagság



Maximális rétegvastagság	20 mm
Minimum rétegvastagság	10 mm

Anyagszükséglet



Anyagigény min.	Anyagigény mértékegység
14	kg/m²/cm

Bedolgozási idő



180 min

Kezelés az alkalmazás után

Meleg, szeles időben vízpermetezéssel óvjuk a már megszilárdult vakolatot a gyors kiszáradástól. A vakolt felület burkolható, tapétázható, festhető, nemesvakolattal vagy simítóvakolattal bevonható.

Szerszámok és tisztítási előírások

A munka befejezése után azonnal mossa le a szerszámokat vízzel. A megszáradt maradványokat mechanikusan távolítsa el.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

2002	KONTAKT VS	Cementes gúzóló
2005	KONTAKT POREN	Pórusbeton alapozó
2090	SIMULTAN	Finomszemcsés simítóvakolat
2108	PROFILFIX	Gyorskötő rögzítőhabarcs
2110	RENTI	Javítóhabarcs
2111	RENTI FEIN	Finomszemcsés javítóhabarcs
2130	EUROSAN VS	Szárítóvakolat gúzóló
4460	Gletti Extra	Meszes simítóanyag
8050	KONTAKT B PLUS	Kvarcszemcsés disperziós tapadóhíd nem nedvszívó aljzatokhoz

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Alapanyag	Cement és mész kötőanyag, ásványi töltőanyag és tulajdonságjavító adalékok.
Tűzvédelmi osztály	A1
Maximális szemcseméret	1,2mm
Nyomószilárdság 28 nap után min. N/mm ² -ben	2,50 N/mm ²
Hajlítószilárdság 28 nap után N/mm ² -ben	1 N/mm ²
Hővezetési tényező (λ) W/mK-ben	0.43
Száraz testsűrűség Kg/m ³	1 400

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO	HU/RO/HR
Net súly	40 kg	25 kg
Csomagolás típusa	zsák	zsák
Csomagoló anyag	papír	papír
Mennyiség raklapon	30	48
Raklap súly	1 200 kg	1 200 kg
Szavatossági idő	12 M	12 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	papír	száraz, eredeti csomagolásban

Szolgáltatás

igény szerint

A csomagolás ártalmatlanítása

A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. (lásd az anyag biztonsági adatlapját!) Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolás adható át újrahasznosításra. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A csomagolás ártalmatlanítását a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően végezze.

Minőség

A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.

Jogi kiegészítés

Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt. Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.