

COVERING SYSTEM

8262

S2 FLEX



CSÚCSMINŐSÉG A BURKOLATRAGASZTÁSBAN

Rugalmas burkolatragasztó óriás méretű lapokhoz

Rugalmas és szálerősített, ezért ellenáll a hőingadozásból származó feszültségnek. Fagyálló.

Hosszú nyitott idő (E): nagy felületek egyszerre történő burkolásához.

Rugalmas (S2): óriás méretű csempékhez, greslapokhoz és kerlitékhez.

Tixotróp (T): lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.



Kívül: padló + fal
Belül: padló + fal
kézi

Alkalmazási terület

Mindenféle beltéri és kültéri felülethez.
Padló- és falfűtéshez.
Kerhető vízszigetelésen, gipszkarton és OSB felületeken.
Lapra lapot alapozó és tapadóhíd nélkül közvetlenül.
Kis nedvszívó képességű lapokhoz.
Alkalmas nagyobb forgalmi terhelésű garázsokhoz.

EN 12004-1

C2TES2

Falfűtés



Aljzat + Fal

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
25 °C

Időjárás felhasználás során

Az alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolja az érlelést és meghosszabbítja az anyag szilárdulási idejét. A feldolgozás során kerülni kell a fagy, a magas hő, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. Az anyag közvetlen melegítése tilos! Ne használja, ha fagy várható.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Az aljzatnak meg kell felelnie az érvényes szabványoknak, szilárdnak, laza részecskéktől mentesnek, por-, festék-, formaleválasztó szer-maradványoktól és kivirágzástól mentesnek kell lennie. Kellően érdesnek, száraznak és egyenletesen nedvszívónak kell lennie. A felület nem lehet fagyott vagy vízlepergető. Az aljzatnak stabil térfogatúnak és megfelelően síknak kell lennie.

Alapfelület előkészítés

Nedvszívó és gipsz kötőanyagú aljzatokon Cemix Grundplus alapozót használjunk. A megfelelő sík felület kialakításához alkalmazzunk vízszintes felületen Cemix önterület aljzatkiegyenlítőt, függőleges felületen Cemix javítóhabarcsot.

Keverék előkészítés

Az anyagot úgy készítsük el, hogy a száraz keveréket az előírt mennyiségű vízbe öntjük és összekeverjük. A keverékhez ivóvizet használjunk. Lassú keverővel keverjük össze. Homogén, csomómentes masszává keverjük és pihentetjük. Ezután ismét röviden keverjük össze.

Vízszükséglet



Kiszerezés	Liter (ajánlott)
20 kg	4,9 l

Keverés



Keverési idő
5 min

Keverési fordulatszám Rpm
800

Feldolgozási utasítások

A csemperagasztót acél simítóval kenjük fel az alapfelületre, először a felületen teljes fedéssel áthúzzuk, majd fogas simítóval átfésüljük.

A burkolólapokat enyhe nyomással helyezzük el a felületen. A burkolólap pozíciója a nyitott időn belül módosítható. Hosszabb várakozási idő elteltével esetleg a csemperagasztó felületén keletkező bőrösödésnél újra hordjuk fel a ragasztót. A burkolat kiosztásának a szerkezeti dilatációk kialakítását követnie kell. A dilatáció felett nem lehet burkolat, fugakitöltés helyett itt dilatációs profil vagy rugalmas tömítőanyagot (Szaniterszilikon) kell alkalmazni.

Ajánlott rétegvastagság



Maximális rétegvastagság	12 mm
Ajánlott rétegvastagság	6 mm
Minimum rétegvastagság	3 mm

Anyagszükséglet



Anyagigény min.
4

Anyagigény max.
16

Anyagigény mértékegység
kg/m²

Nyitott idő EN12004 szerint



>30 min

Bedolgozási idő



2 h

Járhatóság



1 d

Kezelés az alkalmazás után

A felhordás után 24 órán át kerülni kell a közvetlen napsütés, a fagy, a magas hő és páratartalom, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. A fugázást csak a teljes kiszáradást követően szabad megkezdeni. A nem nedvszívó csempék meghosszabbítják a kötési és száradási időt.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

5450	GRUNDPLUS	Alapozó koncentrátum nedvszívó aljzatokhoz
5532	NIVO EXTRA 3-15	Nagyszilárdságú önterülő aljzatkiegyenlítő
5545	NIVO RAPID FIBER 3-40 mm	Gyorskötő, szálerősített nagy terhelhetőségű önterülő aljzatkiegyenlítő
8640	SILVERCOL	Prémium flexibilis fugázó svájci ezüst adalékkal
8660	EPOXICOL 2K	Prémium epoxi fugázóanyag

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Tűzvédelmi osztály	A1 _{fl}
Maximális szemcseméret	0,8mm
Terhelhető	7 d
Tapadósilárdság vízbe merítés után min. N/mm ² -ben	1
Keresztirányú deformáció	S2
Tapadósilárdság melegben tárolva min. N/mm ² -ben	1
Tapadósilárdság fagyasztás-olvadásztás ciklus után min. N/mm ² -ben	1
Korai tapadósilárdság (6 óra) min. N/mm ² -ben	0,5
Lecsúszás (EN12004)	0,50 mm
Sűrűség Kg/m ³	1 600
Száraz sűrűség Kg/m ³	1 350
Korrozív elemek kibocsátása	CT

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO/HR/SL/CZ/SK
Net súly	20 kg
Csomagolás típusa	zsák
Csomagoló anyag	papír
Mennyiség raklapon	48
Raklap súly	960 kg
Szavatossági idő	12 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	papír	száraz, eredeti csomagolásban

Szolgáltatás	igény szerint
--------------	---------------

Ártalmatlanítási szabályok	Ne dobja a fel nem használt maradékokat a csatornába. Keverje össze a fel nem használt maradékot vízzel és hagyja megszilárdulni. Ezután építési hulladékként ártalmatlanítsa a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően.
----------------------------	--

A csomagolás ártalmatlanítása	A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani (lásd az anyagbiztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolás adható újrahasznosításra. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A csomagolás ártalmatlanítását a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően végezze.
-------------------------------	--

Minőség	A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.
---------	---

Jogi kiegészítés	Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt. Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.
------------------	--