

9109

ROCKFIX



TERMÉSZETES ERŐ

Körögzítő trasszhabarcs

Középgyás rögzítőhabarcs jól alkalmazkodik a változó vastagságú lapokhoz. Trassz adalékanyagnak köszönhetően tartós és feltmentes megoldást biztosít kültéren is. Állékony, így akár nehéz burkolatot is biztosan megtart az elhelyezés alatt is.



Belül: padló + fal
Kívül: padló + fal
Lábazatra
kézi

Alkalmazási terület

Közepes és nagy felületű természetes kövek (gránit, mészkő stb.) és mesterséges burkolatok (betonlapok, műkö elemek) középgyás rögzítésére alkalmazható kül- és beltérben egyaránt.

non-EN szabvány típus

EN 998-1 GP CS IV

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
25 °C

Időjárás felhasználás során

Az alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolja az érlelést és meghosszabbítja az anyag megszilárdulását. A feldolgozás során kerülni kell a fagy, a magas hő, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. Az anyag közvetlen melegítése tilos!

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

A fogadófelület legyen megfelelő szilárdságú, mérsékelt nedvszívó, száraz, tiszta, por- és szennyeződés és fagymentes. A vakolat legyen legalább EN 998-1 CSIII szilárdsági besorolású. A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól különböző területen történik, az alkalmazás előtt próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.

Alapfelület előkészítés

Az erősen nedvszívó felületeket alapozóval (Grundplus) kell az előírásoknak megfelelően ellátni.

Keverék előkészítés

A száraz keveréket öntsük az előírt mennyiségű vízbe és keverjük össze lassú fordulatszámú működtetett keverőgéppel. A keverék összekeveréséhez használjunk ivóvizet. A keverést mindaddig végezzük, míg az anyag homogén, csomómentes nem lesz.

Vízsükséglet



Kiszerezés	Liter (ajánlott)
25 kg	6

Keverés

Keverési idő	Érlelési idő min.
5 min	5 min

Feldolgozási utasítások

Az alapfelületet és a burkolatot egyaránt kenjük meg habarccsal oly módon, hogy a kövek felhelyezése után habarcs töltse ki a rendelkezésre álló teret.

Ajánlott rétegvastagság

Maximális rétegvastagság	20 mm
Minimum rétegvastagság	3 mm

Anyagszükséglet



Anyagigény min.	Anyagigény max.	Anyagigény mértékegység
1.5	1.7	kg/m²/mm

Bedolgozási idő



120 min

Járhatóság



72 h

Kezelés az alkalmazás után

A kész kültéri felületet javasolt impregnáló-szerrel (Castone Finisher) hidrofóbizálni.

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Tűzvédelmi osztály	A1
Maximális szemcseméret	1mm
Terhelhető	7 d
Tapadószilárdság száraz tárolás után min. N/mm²-ben	0.5

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO/HR/SL
Net súly	25 kg
Csomagolás típusa	zsák
Csomagoló anyag	papír
Mennyiség raklapon	48
Raklap súly	1 200 kg
Szavatossági idő	12 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	papír	száraz, eredeti csomagolásban

Szolgáltatás igény szerint

Ártalmatlanítási szabályok

A maradékot ne dobja a lefolyóba.
Az el nem fogyasztott maradékokat keverje össze vízzel, és hagyja megszilárdulni.
Ezután a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően építési hulladékként ártalmatlanítsa.

A csomagolás ártalmatlanítása

A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani (lásd az anyagbiztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolás adható újrahasznosításra. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A csomagolás ártalmatlanítását a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően végezze.

Minőség

A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.

Jogi kiegészítés

Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért.
Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez.
A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges.
Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt.
Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.