

Ceresit CT 42

» Akril alapú falfesték «

Épülethomlokzatok és belső falazatok dekoratív védelmére



JELLEMZŐI

- ▶ elérhető a Ceresit Colours of Nature® színeiben
- ▶ ellenáll a lúgos közegnek
- ▶ ellenáll az időjárás viszontagságainak
- ▶ algásodás és gombásodás elleni védelem

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A kül- és beltérben is alkalmazható Ceresit CT 42 falfesték dekoratív védelmet nyújt épület homlokzatok, betonszerkezetek és belső falfelületek számára. Felhordható ásványi felületekre (beton, cementes vakolat, mészcement vakolat), valamint felújítható vele a régi, sérült Ceresit CT 60, CT 64 vakolat is. A CT 42 festékkel lefestett felület alacsony nyomású mosóberendezéssel tisztítható. Hogy elkerüljük a napsugárzás hatására kialakuló káros feszültségeket, sötét színű festéket csak kis felületen, dekorálás céljából javasolunk felhordani.

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fogadó felület legyen sima, száraz por- és szennyeződés- és leválasztó anyagoktól (bitumen, olaj, zsír stb.) mentes. Követelmény a fogadó felülettel szemben:

- 28 napnál idősebb beton;
- 14 napnál idősebb cement- és mészcement vakolat;
- 7 napnál idősebb vékony ásványi vakolat;
- 3 napnál idősebb vékony, akril bázisú vakolat;
- gipszes felület (kizárólag beltérben) esetében (nedvességtartalom <1%) a felületet alapozni kell a Ceresit Padlopon Univerzális Diszperziós alapozóval;
- a gipszkarton és szálerősítésű gipszkarton lapokat (kizárólag beltérben) a gyártó előírása szerint kell rögzíteni és a felületet alapozni kell a Ceresit Padlopon Univerzális Diszperziós alapozóval;
- régi, festett felület esetében nagy szilárdság és jó tapadás szükséges a fogadó felülethez.

Először a falazat sérüléseit kell kijavítani és simára glettelni. Célszerű a meglévő ásványi réteg megfelelő szilárdságát is ellenőrizni. Távolítsuk el a felületről



a koszt, a gyengén tapadó vagy málló részeket, a meszet, a tapéta ragasztó és tapéta maradványokat. Célszerű a tisztításhoz gőzborotvát vagy egyéb faltisztító berendezést használni. Nedves tisztítást esetén meg kell várni, hogy a falazat kiszáradjon!

FELHORDÁS

A vödör tartalmát alaposan keverjük át alacsony fordulatszámú (max. 600 ford./perc) elektromos keverőgéppel, min. 2 percig! A festéket egyenletes vastagságban, általában két rétegben, célszerű felhordani. A rétegek közötti száradási időt (kb.

4-6 óra) ki kell várni. A Ceresit CT 42 akril festék felhordható ecsettel, hengerrel vagy megfelelő festékszóró berendezéssel. Amennyiben feltétlenül szükséges, egy kevés vízzel (maximum 10%) változtathatunk a falfesték konzisztenciáján. A koszos vagy rozsdás szerszámok használatát mellőzzük, rozsdamentes szerszám alkalmazása javasolt.

A Ceresit CT 42 falfesték felhordását falsíkonként ill. egybefüggő felületenként folyamatosan és egyenletesen, egy munkamenetben végezzük el. Csak azonos gyártási számú festéket használunk, csak így érhető el a tökéletesen azonos színárnyalat. Ha mégis különböző sorszámú festékek kerülnek felhasználásra, azokat egybe kell keverni. Védjük a nyílászárókat a

rácsapódó festéktől (pl. fóliával), akár csak a bokrokat és növényeket – kültéri festés esetén. A felesleges festékfoltokat azonnal öblítsük le vízzel. Használat után a szerszámokat azonnal mossuk el tiszta vízben.

FONTOS TUDNIVALÓK

A felhordást kizárólag +5 és +25 °C közötti környezeti és alapterületi hőmérsékleten végezzük, és a relatív páratartalom sem haladhatja meg a 80%-ot. A műszaki adatok +20°C hőmérsékletre és 60%-os páratartalomra vonatkoznak. A festék lassabb vagy gyorsabb száradása a környezeti tényezőktől függ! A festék eltávolíthatatlan foltosodást okozhat üveg, kerámia, fa, fém és kő felületén, ezért ezeket a felületeket védeni kell a festékekkel való érintkezéstől. Óvakodjunk a festék szembe- és bőrre kerülésétől (védőkesztyű és szemüveg használata javasolt). Amennyiben mégis szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni és orvosnak megmutatni! A terméket gyermekektől elzárva kell tartani! **Fagyveszélyes!**

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	ásványi töltőanyagot és pigmenteket tartalmazó akril gyanta diszperzió
Sűrűség:	1,4 kg/dm ³
Alkalmazható:	+5°C és +25°C között
Csapadék ellen védeni kell:	kb. 12 óra
Anyagszükséglet:	kb. 0,3 l/m ² , 2 rétegben (a felületi simaság és nedvszívó képesség függvénye)

A fenti adatok normál klímára vonatkoznak. (20°C hőmérséklet, 60% relatív páratartalom)

KISZERELÉS

15 liter műanyag vödörben.

TÁROLÁS

Száraz, hűvös, fagymentes helyen kell tárolni!

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett a gyártástól számított 12 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Ügyeljünk arra, hogy a frissen festett felületet ne érje tűző napsütés. A Ceresit CT 42 nem keverhető össze más festékekkel vagy pigmenttel. Amíg a festett felület nem szárad ki teljesen, védjük a csapadéktól! Ezek a tényezők foltosodást vagy repedéseket okozhatnak! Ezért javasoljuk az állványháló használatát!

A színazonosság miatt, csak ugyanazon sarzsszámú festéket használjuk egy falsíkon! A fel nem használt festéket tartsuk műanyag vödörben, szorosan lezárva és minél előbb használjuk fel.

ÉME szám: A-58/2/2010

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: 06 30 991 4604

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötési idővel kell számolni. A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.



Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.
Telefon: +361-372-5555
www.ceresit.hu