

PROFI PORETEC FELÚJÍTÓ FINOMVAKOLAT

Termékkód 3660
Állapot 05/2018

Termék:	Kézi, natúrfehér meszes finomvakolat		
Alkalmazás:	Bel-és kültérben, minden mész és mész-cementes alapvakolatra és WTA-felújító vakolatra.		
Tulajdonságok:	Kézi feldolgozású, meszes fedővakolat, finomszemcsés dörzsvakolat, kiváló páraáteresztő képességgel.		
Műszaki adatok:	Összetétel:	Mészhidrát, meszes kagylóhomok 0–0,6 mm, adalékok, kevés fehércement	
	Anyagigény:	kb. 4 kg/m ² /3 mm	
	Felhordási vastagság:	min. 3 mm	
	Nyomószilárdság:	≥ 1 N/mm ²	
	Szárazanyag-sűrűség:	< 1.600 kg/m ³	
	Páradiff.ellenállási szám μ:	kb. 12	
	Hővezetési tényező λ:	kb. 0,7 W/m·K	
	Vízigény:	kb. 10,5 liter tiszta víz/zsák	
Normák:	ÖNORMEN EN 998-1 (R-CS I) és B 3346, ÖAP – Feldolgozási irányelvek		
Feldolgozás-technika:	Általánosságban véve + 5° C (alapvakolat és levegő hőmérséklete!) alatt nem lehet vakolási munkákat végezni.		
	.		
	A kétrétegű PROFÍ Porettec-Felújító rendszerek száradási idejét – mm-enként 1 nap – be kell tartani! (Ügyeljünk az alacsonyabb hőmérsékletre és a többrétegű feldolgozásra). A második réteg felújítóvakolatot vízszintesen érdesíteni kell.		
	Bekeverés:		
	A PROFÍ Porettec Felújító finomvakolatot átfolyó-vagy szabadesésű keverőben, tiszta víz hozzáadásával kb. 3 percig keverjük.		
	Munkatechnika:		
	A PROFÍ Porettec Felújító finomvakolatot hóblíval hordjuk fel (vakolatvastagság min. 3 mm) és dörzsöljük el.		
	A WTA-Irányelveknek megfelelően a követő rétegeknek kiváló páraáteresztő képességgel kell bírniuk és az alábbi feltételnek meg kell felelniük: μ · s < 0,20 m		
Javaslat:	A következő munkafolyamatok min. 5 nap száradási idő után következzenek.		
Hulladékkezelés:	Lásd Biztonságtechnikai adatlap		
Minőségbiztosítás:	Saját gyártóközi termékellenőrzés.		

Műszaki adatlap

Profibaustoffe Austria GmbH



Szállítási forma: Zsák (40 kg), 1.400 kg/raklap

Tárolás: Száraz helyen, raklapra fóliázva min. 6 hónapig eltartható

Biztonsági adatok: Lásd Biztonságtechnikai adatlap