



webersan presto 200

Falszárító javítóvakolat

- Erősen nedves, sószenyezett falakra
- A webersan presto rendszer eleme
- Fehér színű
- Sómegkötő, falszárító hatású
- Kiváló páraáteresztő



Falszárító javítóvakolat elsősorban erősen nedves (kapilláris felszívódás miatt vizes) és sószenyezett falak külső és belső felületének sávszerű vakolatjavítására, a webersan presto javítóvakolat-rendszer részeként. Használatával a falfelület szárazzá és sókivirágzásmentessé tehető. A fehér színű, víztaszító hatású javítóvakolat alkalmas dörzsölt, simított, ill. festett és vékonyvakolatos végső felületi struktúra kialakítására is.

Jó tudni

Anyagigény: kb. 10 kg/m²/1 cm
Kiadósság: 3 m²/30 kg zsák
Keverővíz-szükséglet: kb. 0,3 liter víz 1 kg szárazanyaghoz
(kb. 9 liter/zsák)

Technikai adatok

- Max. szemcseméret: kb. 2 mm
- Hajlítószilárdság: 0,62 N/mm²
- Nyomószilárdság: CSII
- Kapilláris vízfelvétel: 1,48 kg/m²
- Páradiffúziós tényező: ≤ 15
- Tűzvédelmi osztály: A1

KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK

Termékkód

SPR200

Kiszerelés

30 kg/zsák

Raklap mennyiség

36 zsák / 1080 kg



Tárolási információ

A termék eredeti csomagolásban, cementhez hasonló körülmények között tárolva a gyártási időtől számított 1 évig használható fel.

Általános előírások

- +5°C alatti alapfelületi és léghőmérsékletnél nem alkalmazható, +25°C felett a felhordás nem javasolt.
- A frissen felhordott anyagot az erős napsugárzástól, fagy- és csapadékhatóástól óvni kell.
- Szennyeződött anyagot újrafelhasználni tilos!

Az alapfelület előkészítése

Az alapfelület legyen 2-3 napos szilárdságú, webersan presto 100 gúzzal 50-100%-ban előfröcskölt, teherbíró, egyenletes, mozgás-, zsugorodás- és szennyeződésmentes.

Feldolgozás

A szárazanyagot fokozatos vízadagolás mellett keverjük csomómentesre. A bekevert habarcs sűrűsége akkor megfelelő, ha éppen megmarad a vakolókanálon. Az első réteget a gúzolt, előnedvesített felületre (kézi vakolás esetén kanállal feldobva) kb. 2-3 cm vastagságban hordjuk fel, majd h-kartecsnivel durván, de egyenletesen húzzuk el. A befejező réteget 1-2 nap múlva hordjuk fel kb. 0,5-1 cm vastagságban, majd polisztirol dörzsölővel dolgozzuk el. Simított felületet webersan presto 300 simítóvakolat felhordásával képezhetünk 1-2 napon belül. Száradást követően festhető, vakolható.

További hasznos információt a honlapunkon talál

A QR-kódot olvassa be készüléke kamerájának segítségével. Az oldalon további hasznos termékinformációt érhet el, valamint letöltheti a termék teljesítménynyilatkozatát és biztonsági adatlapját is.



Kapcsolódó termékek

webersan presto 100	Falszárító gúz
webersan presto 300	Falszárító simítóvakolat
webersan presto 302	Falszárító simítóvakolat, 1mm